

알루미늄(유광)40 · RY2000

표면지 재질: 유광 알루미늄(Matte Silver AL Foil)
두께: 40±2 μm(test 규격:ISO-534)
특징: 열전도도, 전기전도도가 큰 은백색 금속

제품적용 및 특징 스테인레스면, 가스 연결관에 주로 사용

이형지 재질: 표면강도가 우수한 미색박리지
두께: 130±5 μm(test 규격:ISO-534)
평량: 115±5 g/㎡(test 규격:ISO-536)
특징: 일반 범용라벨의 점착제 보호 이형지

인쇄사항 일반씨링용/로터리 인쇄, 오프셋인쇄

주의사항 급격한 온도, 습도의 변화에 의하여 제품 말림(휨)현상이 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.
반드시 사전 적용 테스트 후 사용하십시오.

점착제명	점착력 test 규격:FINAT#2	다이컷팅	특성	적용
NA-638	500 gf/25mm 이상	◎	아크릴계 영구점착제로서 필름류 지지체의 일반범용에 사용하며 응집력이 매우 우수하여 DIE CUTTING이 용이	필름류 지지체의 일반 범용
NA-340	800 gf/25mm 이상	○	아크릴계 영구점착제로서 초기점착력, 내열성 및 응집력이 매우 우수	전기/전자제품용으로 사용 가능

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어야 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북사업소 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009
영남사업팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124