

아트90 · GLASSINE65

| | | | |
|-----|---|--------------|------------------------------|
| 표면지 | 재질: 고급 백색아트지 90 | 제품적용 및 특징 | 인쇄면의 백색도, 광택도, 평활도 등이 뛰어나고 |
| | 두께: 78±4 μm(test 규격:ISO-534) | | 잉크전이성, 망점재현성등이 우수하여 BOX, PE, |
| | 평량: 90±3 g/m ² (test 규격:ISO-536) | | PP 등 많은 피착 부분에 사용 |
| | 특징: 고급인쇄용지로 다양한 일반 인쇄용 라벨 사용 가능 | | |

| | | | |
|-----|---|------|----------------------------|
| 이형지 | 재질: 옥색 GLASSINE 이형지 | 인쇄사항 | 일반씨링용/로터리 인쇄, 옵셋인쇄가능 |
| | 두께: 55±3 μm(test 규격:ISO-534) | | 급격한 온도, 습도의 변화에 의하여 제품 말림 |
| | 평량: 65±4 g/m ² (test 규격:ISO-536) | 주의사항 | (휨)현상이 발생할 수 있으므로 주의 하십시오. |
| | 특징: 자동라벨전용(빛투과율 55%) | | 반드시 사전 적용 테스트 후 사용하십시오. |

| 점착제명 | 점착력 test 규격:FINAT#2 | 다이컷팅 | 특성 | 적용 |
|----------|------------------------|------|--|-----------------------------------|
| NA-340 | 900 gf/25mm 이상 | ○ | 아크릴계 영구점착제로서 초기점착력, 내열성 및 응집력이 우수 | 전기/전자제품, 생활용품, 식/음료품 등 범용으로 사용 가능 |
| KH-2000 | 1200 gf/25mm 이상 | ● | 핫멜트계 영구점착제로서 점착력과 응집력이 우수함 | 타이어 및 엠보 된 PE/PP 같은 특수 피착면에 사용 |
| NW-2200 | 600 gf/25mm 이상 | ○ | 아크릴계 에멀전 영구점착제로서 응집력과 초기점착력이 우수 | 다양한 피착면에 범용으로 사용 가능 |
| NW-2200T | 700 gf/25mm 이상 | ○ | 아크릴계 에멀전 영구점착제로서 응집력과 초기점착력이 우수 | 다양한 피착면에 범용으로 사용 가능 |
| NA-880M | 900 gf/25mm 이상 | ◎ | 아크릴계 영구점착제로서 응집력이 뛰어나 점착제 흐름현상이 적어 DIE CUTTING이 용이 | 불편용 |
| NA-2031 | 900 gf/25mm 이상 | ○ | 아크릴계 영구점착제로서 저온점착력과 응집력 및 초기점착력이 매우 우수 | 냉동식품 |
| NA-707H | 1000 gf/25mm 이상 | ● | 아크릴계 영구점착제로서 피착물의 표면이 거칠거나 점착면적이 적은 곳에 사용 | 엠보PE통, 마대용 |
| NA-570 | 1100 gf/25mm 이상 | ● | 아크릴계 영구점착제로서 점착력과 응집력이 우수 | 타이어 및 PS, 고무라벨용 |

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어야 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북영업팀 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009
부산경남영업1,2팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124

KOSTIC 한국코스틱주식회사