

은광PVC수축50 · (W)GLASSINE80

표면지 재질: 열 수축 증착 PVC 필름
 두께: 50±2 μm(test 규격:ISO-534) **제품적용** 내열성이 요구되는 건전지용 수축 라벨
 특징: 수축성을 이용한 건전지 포장용 라벨에 효과적인 적용 **및 특징**

가능

이형지 재질: 백색 GLASSINE 이형지 **인쇄사항** 일반씨링용/로터리 인쇄
 두께: 64±3 μm(test 규격:ISO-534)
 평량: 80±4 g/m²(test 규격:ISO-536) **주의사항** 급격한 온도, 습도의 변화에 의하여 제품 말림 (휨)현상이 발생할 수 있으므로 주의 하십시오.
 특징: 자동라벨전용(빛투과율 55%) 반드시 사전 적용 테스트 후 사용하십시오.

점착제명	점착력 test 규격:FINAT#2	다이컷팅	특성	적용
KA-299D	1400 gf/25mm 이상	○	특수 아크릴산 에스테르공중합체 2액경화형 점착제로서 내열성, 내수성, 내습성이 우수	건전지 포장용

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어아 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북영업팀 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009
 부산경남영업1,2팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124