

화이트PET50 · GLASSINE65 · BL코팅

재질: 백색 폴리에스터 필름

두께: 50±2 μm(test 규격:ISO-534)

표면지

특징: 백색도가 우수한 Glossy 폴리에스터 필름으로 표면에 TOP 코팅되어 인쇄성 우수하며 제철용, 전자제품에 사용 가능

제품적용 및 특징

백색도가 우수한 Glossy 제품으로써 제철용, 전자 제품에 주로 사용됩니다.

재질: 옥색 GLASSINE 이형지

두께: 55±3 μm(test 규격:ISO-534)

이형지

평량: 65±4 g/㎡(test 규격:ISO-536)

특징: 자동라벨전용(빛투과율 55%)

인쇄사항

일반씨링용/로터리 인쇄

주의사항

폴리에스터 재질 특성상 라벨 절단이 어려우므로 도무송 칼을 적절하게 관리하여 주어야 함
반드시 사전 적용 테스트 후 사용하세요.

점착제명	점착력 test 규격:FINAT#2	다이컷팅	특성	적용
NA-370	800 gf/25mm 이상	○	아크릴계 영구점착제로서 내열성, 내산성이 우수하며 응집력이 뛰어나 점착제 흐름현상이 적어 DIE CUTTING이 용이	자동차산업제품, 전기/전자제품, 특수기능성 제품에 사용 가능
NA-340	800 gf/25mm 이상	○	아크릴계 영구점착제로서 초기점착력, 내열성 및 응집력이 매우 우수	전기/전자제품, 생활용품, 식/음료품 등 범용으로 사용 가능

※ 제품사용보증

본 제품사용설명서는 전 세계적으로 사용되고 있는 점착라벨 표준 시험규격에 의거한 측정결과와 다양한 소비자의 실제 경험을 근거로 작성 되었으므로, 제품사용 및 실제 적용 이전에 검토 할 수 있는 기본 자료로서 소비자 분들의 독자적인 의사결정에 필요한 정보를 제공하고자 합니다. 따라서 본 제품사용설명서에 제공된 자료는 제품규격 및 고유한 기본특성이므로 소비자의 실제적용에 맞게 검토하시어 제품사용 선택을 결정하시어야 합니다. 당사 한국코스틱주식회사는 철저한 품질보증시스템을 적용하여 품질관리 및 최고의 제품만을 생산 공급하고 있습니다.

영업팀 ☎ (031)984-2100 FAX (031)982-0458, 986-9616 // 대구경북영업팀 ☎ (053)381-8003 FAX (053)382-6009
부산경남영업1,2팀 ☎ (051)322-2401 FAX (051)322-2405 // 중앙연구소 ☎ (031)982-1773 FAX (031)984-2124